

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-082676

(43)Date of publication of application : 21.03.2000

(51)Int.Cl. H01L 21/205

H01L 33/00

H01S 5/323

(21)Application number : 11-179298

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing : 25.06.1999

(72)Inventor : UEDA YOSHIHIRO  
YUASA TAKAYUKI  
OGAWA ATSUSHI  
TSUDA YUZO  
ARAKI MASAHIRO

(30)Priority


Priority number : 10179899 Priority date : 26.06.1998 Priority country : JP

(54) CRYSTAL GROWTH METHOD OF NITRIDE COMPOUND SEMICONDUCTOR, LIGHT-EMITTING DEVICE, AND ITS MANUFACTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve average surface roughness and crystal quality by inclining crystal orientation on the surface of a substrate in a direction of  $\langle 0001 \rangle$  in a specific range.

SOLUTION: A sapphire substrate 401 is inclined from a direction of  $\langle 0001 \rangle$  to  $\langle 11\bar{2}0 \rangle$  or  $\langle 1\bar{1}00 \rangle$  by  $0.05^\circ$   $-0.2^\circ$  and is arranged on a carbon susceptor. Then, a GaN film 402 as a buffer layer is grown on the substrate 401, an n-type GaN film 403 is grown, and then an n-type  $\text{Al}_{0.15}\text{Ga}_{0.85}\text{N}$  film 404 and a GaN film 405 are grown. After that, the growth of a well layer and a barrier layer that become active layers is repeated, a required number of layers of multiple quantum wells are grown, and finally the barrier layer is grown, thus ending the growth of an active layer 406. After the barrier layer is formed, an interruption process is provided for a certain amount of time. In this case, the average roughness of the lower surface of a quantum well active layer is set to less than 1.8 nm.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-82676

(P2000-82676A)

(43) 公開日 平成12年3月21日 (2000.3.21)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
H 0 1 L 21/205		H 0 1 L 21/205	
33/00		33/00	C
H 0 1 S 5/323		H 0 1 S 3/18	6 7 3

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 19 頁)

(21) 出願番号	特願平11-179298	(71) 出願人	000005049 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
(22) 出願日	平成11年6月25日 (1999.6.25)	(72) 発明者	上田 吉裕 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願平10-179899	(72) 発明者	湯浅 貴之 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内
(32) 優先日	平成10年6月26日 (1998.6.26)	(74) 代理人	100103296 弁理士 小池 隆彌
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 窒化物系化合物半導体の結晶成長方法、発光素子およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 C軸に対して僅かに傾斜させたサファイア基板を用いることにより、エピタキシャル成長した窒化物系化合物半導体結晶の品質を向上し、極めて平滑な表面状態を提供する。

【解決手段】  $\langle 0001 \rangle$  方向より  $0.05^\circ$  から  $0.2^\circ$  傾斜させた鏡面研磨サファイア  $0001$  を基板とする。傾斜角を  $0.05^\circ$  から  $0.2^\circ$  に保つことによりサファイア基板上のステップ密度を最適に制御し、極めて平坦かつ欠陥密度を低減し、電気的光学的特性を向上した窒化物系化合物半導体膜が得られる。本発明で言う窒化物系化合物半導体とは、一般式  $In_xGa_yAl_zN$  ( $x+y+z=1$ ,  $0 \leq x \leq 1$ ,  $0 \leq y \leq 1$ ,  $0 \leq z \leq 1$ ) で表される化合物を意味する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に窒化物系化合物半導体の結晶を気相成長させる結晶成長方法であって、前記基板表面の結晶方位が $\langle 0001 \rangle$ 方向より $0.05^\circ$ 以上 $0.2^\circ$ 以下の範囲で傾斜していることを特徴とする窒化物系化合物半導体の結晶成長方法。

【請求項2】 上記基板表面方位の $\langle 0001 \rangle$ 方向からの傾斜方向が $\langle 11-21 \rangle$ 方向または $\langle 1-100 \rangle$ 方向であることを特徴とする請求項1に記載の窒化物化合物半導体の結晶成長方法。

【請求項3】 窒化物系化合物半導体からなる互いに導電型の異なる第1、第2クラッド層の間に窒化物系化合物半導体からなる量子井戸構造の活性層を有する窒化物系化合物半導体発光素子において、上記第1および第2クラッド層と活性層の積層面が $\langle 0001 \rangle$ 方向より $0.05^\circ$ 以上 $0.2^\circ$ 以下の範囲で傾斜していることを特徴とする窒化物系化合物半導体発光素子。

【請求項4】 上記量子井戸活性層下面の平均表面粗さが該量子井戸層厚より小さいことを特徴とする請求項3に記載の窒化物系化合物半導体発光素子。

【請求項5】 上記量子井戸活性層下面の平均表面粗さが $1.8\text{nm}$ より小さいことを特徴とする請求項4に記載の窒化物系化合物半導体発光素子。

【請求項6】 基板上に、互いに導電型が異なる層に挟まれた量子井戸構造からなる活性層を有する積層体を形成する窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法において、上記サファイア基板表面の結晶方位が $\langle 0001 \rangle$ 方向より $0.05^\circ$ 以上 $0.2^\circ$ 以下の範囲で傾斜していることを特徴とする窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法。

【請求項7】 基板表面方位の $\langle 0001 \rangle$ 方向からの傾斜方向が $\langle 11-20 \rangle$ 方向または $\langle 1-100 \rangle$ 方向であることを特徴とする請求項6に記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法。

【請求項8】 活性層は単数または複数層の井戸層と障壁層から形成され、井戸層あるいは障壁層のどちらか一方あるいは両方の形成後、一定時間の中断を設ける過程を有することを特徴とする請求項6または7のいずれかに記載の窒化物系半導体発光素子の製造方法。

【請求項9】 障壁層成長後の成長中断時間は1秒以上60分以下であることを特徴とする請求項8に記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法。

【請求項10】 井戸層成長後の成長中断時間は1秒以上60分以下であることを特徴とする請求項8に記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法。

【請求項11】 成長中断時には、窒素を主体とするキャリアガスを流していることを特徴とする請求項8から10のいずれかに記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法。

【請求項12】 成長中断時には、窒素を主体とするキ

ャリアガスと、V族原料ガスを流していることを特徴とする請求項8から10のいずれかに記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は基板上に窒化物系化合物半導体結晶を作成する方法と、当該方法を用いて作成した窒化物化合物半導体発光素子に関する。

【0002】

10 【従来の技術】従来、窒化物系化合物半導体は、発光素子やハイパワーデバイスとして、利用または研究されており、その構成する組成を調節することにより、例えば、発光素子の場合、技術的には青色から橙色までの幅広い発光素子として利用することができる。近年、その特性を利用して青色発光ダイオードや緑色発光ダイオードが実用化され、また、半導体レーザー素子として青色半導体レーザーが開発されつつある。

【0003】窒化物系化合物半導体を上記発光素子として作製する場合、通常、鏡面研磨サファイア(0001)基板等、窒化物系化合物半導体がエピタキシャル成長する基板上に、n型の特性を示す電流注入層を形成し、その上に発光層及びp型の特性を示す電流注入層を形成する。発光層は厚みが $10\text{nm}$ 以下の量子井戸を使用すると発光強度が大きくなることが知られており、発光波長は例えば $\text{InGaIn}$ からなる発光層の $\text{In}$ 組成比を調整することにより可変である。エピタキシャル成長の方法としては、MOCVD、MBE等の気相成長技術が用いられている。例えば、MOCVD法では、サファイア(0001)面基板を $1000^\circ\text{C}$ 程度の還元雰囲気

20 1)基板等、窒化物系化合物半導体がエピタキシャル成長する基板上に、n型の特性を示す電流注入層を形成し、その上に発光層及びp型の特性を示す電流注入層を形成する。発光層は厚みが $10\text{nm}$ 以下の量子井戸を使用すると発光強度が大きくなることが知られており、発光波長は例えば $\text{InGaIn}$ からなる発光層の $\text{In}$ 組成比を調整することにより可変である。エピタキシャル成長の方法としては、MOCVD、MBE等の気相成長技術が用いられている。例えば、MOCVD法では、サファイア(0001)面基板を $1000^\circ\text{C}$ 程度の還元雰囲気

30 で処理し、アンモニアを供給して基板表面の初期窒化を行い、 $500^\circ\text{C}$ 程度の低温で $\text{GaN}$ あるいは $\text{AlN}$ バッファ層を形成し、 $1000^\circ\text{C}$ 程度に昇温して窒化物系化合物半導体結晶を作製している。

【0004】一般に、量子井戸は1層のみから形成されている場合もあるが、井戸層と障壁層を有する多重量子井戸構造(MQW)を利用する方が発光効率を高くできる事が知られている。ところが、 $\text{In}$ を含む窒化物系化合物半導体(例えば $\text{InGaIn}$ )よりなる量子井戸構造を用いて発光素子を作製する場合、サファイア基板との格子不整合が $13\%$ と非常に大きく、基板界面から量子井戸を経て表面に達する貫通転位が高密度に存在している。このため、転位を介して流れる電流は発光に寄与しない成分となり、駆動電流密度の増大と発熱の原因となっている。また、 $\text{In}$ を含む窒化物系化合物半導体の結晶成長時の化学的熱平衡状態が非常に不安定なため、転位を中心に $\text{In}$ が凝集あるいは離散し、目的とする均一な $\text{In}$ 組成の量子井戸構造を形成することが困難である。仮に目的とする $\text{In}$ 組成の量子井戸構造を形成できたとしても、結晶性の良い量子井戸層の形成は困難であり、高い発光効率を実現することが難しい。また、前記

の理由によって、基板内において、量子井戸構造を形成するInを有する窒化物系化合物半導体膜のIn組成や、膜厚の均一性が損なわれ、基板全面で均一に目的の発光波長と発光強度を持つ発光素子を作製することが困難である。

【0005】上述する問題点に対して、特開平9-23026号公報では、サファイア基板面とC面（0001）面のなす角を5°以内として、バッファ層を介した2段階成長により発光特性を向上させる技術が開示されている。上記公報では、発光素子（LED）における輝度向上に関する技術が示されているのみであって、素子化プロセスおよび発光素子の特性に影響する結晶最表面の平坦性向上および結晶転移密度の低減に関する技術は開示されていない。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】前記MOCVD法では初期窒化および低温バッファ層を介して結晶成長を行っているが、この方法では転位密度が高く結晶品質が不十分であり、高電流密度で駆動するレーザー素子において特に問題となる。また、基板表面の傾斜角を単純に5°以内とした場合でも基板表面のステップ密度が十分に規定されないため、言い換えると表面の平坦性が十分でないため、基板傾斜角のばらつきによって窒化物系化合物半導体の結晶品質および表面状態が敏感に変動する。

【0007】従来例に開示されている0.2°から5°程度の傾斜角の場合は（0001）面サファイア基板上に成長された窒化物系化合物半導体、例えばGaNは基板との界面から発生した転位が高密度に存在している。これは、サファイア基板とGaNの格子定数差によって三次元成長し易いことおよび、〈0001〉方向からの傾斜角が0.2°から5°の範囲のサファイア基板を使用しているために不均一に分布する基板表面のステップが整然としたステップフロー成長を阻害しているためであると考えられる。

【0008】ヘテロエピタキシャル成長において、低温で形成されるバッファ層は、アモルファスあるいは多結晶であったものが昇温過程で原子の再配列により基板の情報を受けつつ単結晶化し、高温ではホモエピタキシャル成長に近い条件で結晶成長を可能にする作用を持つ。しかし、サファイアとGaNのように大きな格子不整合を有する系ではバッファ層の効果が不十分であり、〈0001〉方向からの傾斜角による基板表面のステップ差を吸収するためのバッファ層形成条件が狭い範囲に限定される。

【0009】基板表面の初期窒化もバッファ層と同様にホモエピタキシャル成長に近づける働きをするが、窒化過程はサファイア表面近傍の酸素原子離脱と気相からの窒素原子の拡散により支配されるため初期の基板表面形状を保った状態で進行する。したがって、不適切な傾斜角を有するサファイア基板表面のステップは窒化による

影響をそれほど受けずに残留する。このような基板のミクロに見た表面を図1に模式的に示す。基板101上に原子層オーダーのステップ102が不均一に分布している。基板表面に到達した原料種はマイグレーションと再離脱を繰り返しつつ基板表面の安定なサイト、すなわち原子層のステップ102に到達し成長核103を形成するが、ステップ分布を反映して成長核形成も不均一となる。したがって、傾斜角を規定しない基板上の成長では2次元成長（一層ずつ面で積層されるモード）は阻害され、局所的に結晶の成長が進む3次元核成長モードが主となり、成長した結晶同士が隣接して連結する場所から貫通転位を発生させる。

【0010】また、Inを含む層の組成均一性および結晶性が不十分であって、より高効率の発光ダイオードまたは、低閾値の半導体レーザを作製しようとする、従来の技術だけでは目的とする低駆動電流、高発光効率の発光素子が得られない。そのため、より良い電気特性と発光特性を持つ発光素子の作製が求められていた。

【0011】

【課題を解決するための手段】本願記載の窒化物系化合物半導体の結晶成長方法は、基板上に窒化物系化合物半導体の結晶を気相成長させる結晶成長方法であって、前記基板表面の結晶方位が〈0001〉方向より0.05°以上0.2°以下の範囲で傾斜していることを特徴とする。

【0012】本願記載の窒化物系化合物半導体の結晶成長方法は、上記基板表面方位の〈0001〉方向からの傾斜方向が〈11-21〉方向または〈1-100〉方向であることを特徴とする。

【0013】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子は、窒化物系化合物半導体からなる互いに導電型の異なる第1、第2クラッド層の間に窒化物系化合物半導体からなる量子井戸構造の活性層を有する窒化物系化合物半導体発光素子において、上記第1および第2クラッド層と活性層の積層面が〈0001〉方向より0.05°以上0.2°以下の範囲で傾斜していることを特徴とする。

【0014】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子は、上記量子井戸活性層下面の平均表面粗さが該量子井戸層厚より小さいことを特徴とする。

【0015】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子は、上量子井戸活性層下面の平均表面粗さが1.8nmより小さいことを特徴とする。

【0016】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法は、基板上に、互いに導電型が異なる層に挟まれた量子井戸構造からなる活性層を有する積層体を形成する窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法において、上記サファイア基板表面の結晶方位が〈0001〉方向より0.05°以上0.2°以下の範囲で傾斜していることを特徴とする。

10

20

30

40

50

【0017】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法は、表面方位の<0001>方向からの傾斜方向が<11-20>方向または<1-100>方向であることを特徴とする。

【0018】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法は、活性層は単数または複数層の井戸層と障壁層から形成され、井戸層あるいは障壁層のどちらか一方あるいは両方の形成後、一定時間の中断を設ける過程を有することを特徴とする。

【0019】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法は、障壁層成長後の成長中断時間は1秒以上60分以下であることを特徴とする。

【0020】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法は、井戸層成長後の成長中断時間は1秒以上60分以下であることを特徴とする。

【0021】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法は、成長中断時には、窒素を主体とするキャリアガスを流していることを特徴とする。

【0022】本願記載の窒化物系化合物半導体発光素子の製造方法は、成長中断時には、窒素を主体とするキャリアガスと、V族原料ガスを流していることを特徴とする。

【0023】本発明においては、上記課題を解決する手段として、Inを含有する複数層よりなる窒化物系化合物半導体を発光層とする発光素子を製造する際に、まず、結晶方位を<0001>方向から極僅かに傾斜させたサファイアやGaN等の基板を用いて貫通転位を低減させ、発光に寄与しない電流経路を減少させ、活性層下地層の表面平坦性を向上させる。さらに、その後、複数層の井戸層と障壁層からなる発光層を成長し、井戸層となる窒化物系化合物半導体層の形成後、一定期間の成長中断を設ける過程と、井戸層に接し、井戸層よりもバンドギャップエネルギーが大きい障壁層となる窒化物系化合物半導体を形成後、一定期間の成長中断を設ける過程において、さらなる表面状態の改善と活性層の組成を均一化させることを特徴とする。

【0024】先に示したように従来例で見た表面は図1のようになるが、本発明では図2のようになる。基板201を<0001>方向から<11-21>方向或いは<1-100>方向に角度を規定して傾斜させることによりステップ202を均一に分布させ、かつステップ密度を最適に制御する。その結果、基板全面で成長核203が均一に形成され、整然としたステップフロー成長となる。この状態では安定した二次元成長が実現される。

【0025】従来例に開示されている0.2°から5°程度の傾斜角の場合は(0001)面サファイア基板上に成長された窒化物系化合物半導体、例えばGaNは基板との界面から発生した転位が高密度( $1 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ 以上)に存在している。これは、サファイア基板とGaNの格子定数差によって三次元成長し易いことおよ

び、<0001>方向からの傾斜角が規定されていないために不均一に分布する基板表面のステップが整然としたステップフロー成長を阻害しているためであると考えられる。

【0026】ヘテロエピタキシャル成長において、低温で形成されるバッファ層は、アモルファスあるいは多結晶であったものが昇温過程で原子の再配列により基板の情報を受けつつ単結晶化し、高温ではホモエピタキシャル成長に近い条件で結晶成長を可能にする作用を持つ。しかし、サファイアとGaNのように大きな格子不整合を有する系ではバッファ層の効果が不十分であり、<0001>方向からの傾斜角による基板表面のステップ差を吸収するためのバッファ層形成条件が狭い範囲に限定される。また、GaN基板上へのホモエピタキシャル成長の場合でも、表面エネルギーを低下させ、面内で一様な成長を実現するためにある程度の厚さにバッファ層を形成することが望ましく、その際に基板表面ステップを最適な状態に設定することが重要である。

【0027】基板表面の初期窒化もバッファ層と同様にホモエピタキシャル成長に近づける働きをするが、窒化過程はサファイア表面近傍の酸素原子離脱と気相からの窒素原子の拡散により支配されるため初期の基板表面形状を保った状態で進行する。したがって、傾斜角を規定されていない基板表面のステップは窒化による影響をそれほど受けずに残留し、ステップフロー成長を阻害して、転位を発生させる。

【0028】本発明では、サファイア基板を<0001>方向から<11-20>方向あるいは<1-100>方向に傾斜させることにより最表面のステップ密度を最適な状態に規定し、安定して二次元成長を促進させる。<0001>方向から<11-20>方向あるいは<1-100>方向に0.05°から0.2°傾斜角させた基板を用いて作製したレーザーあるいは発光ダイオードは、積層する窒化物系化合物半導体の高品質化によって、発光効率が向上し、特にレーザーにおいては長寿命化が実現される。

【0029】さらに、障壁層となる窒化物系化合物半導体を形成後に成長中断を設けることによって、固相に取り込まれた原料種の凝集を防止して組成を均一にすることができ、組成不均一が解消されることで、さらに表面平坦性が向上する。その際、成長中断時間を、1秒以上60分以下とすることにより、顕著な効果が得られる。同様に、井戸層となる窒化物系化合物半導体形成後に設ける成長中断時間を、1秒以上60分以下にすることによって、更なる効果が現われる。また、成長中断時には、窒素を主体とするキャリアガスあるいは、窒素を主体とするキャリアガスとV族原料ガスを混合して流すことにより、より顕著な効果が現われる。

【0030】発光素子素子を作製する際に、微傾斜基板と成長中断併用すれば、より高い効果が得られる。すな

わち、通常基板を用いて成長した結晶において貫通転位が存在すると、転位周辺で凝集したInが層内で拡散しない。そこで、微傾斜基板を用いて貫通転位密度は減少させた上で、成長中断により転位周辺でのIn凝集を解消することが効果的である。

#### 【0031】

【発明の実施の形態】まず、本発明を詳細に説明する。一般的に、窒化物系化合物半導体を結晶成長する際は、サファイア、SiC、GaN、GaAs、スピネル(MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)等が基板として用いられる。また、結晶成長を行う方法としては、有機金属気相成長法(MOCVD)、分子線エビタキシー法(MBE)、ハイドライド気相成長法(HVPE)で行うのが通例である。

【0032】中でも、作製する窒化物系化合物半導体の結晶性や、生産性を考慮すると、基板としては、サファイアまたはGaNを使用し、成長方法としてはMOCVD法を使用するのが最も一般的な方法である。

【0033】図3に本願実施例の製造に使用したMOCVD装置の概略図を示す。図中、301は<0001>方向から<11-20>あるいは<1-100>方向に0.05°から0.2°傾斜した(0001)面サファイア基板であり、カーボンサセプタ(302)上に配置されている。サセプタの中には、やはりカーボン製抵抗加熱用ヒーターが配置されており、熱電対により基板温度をモニターし、制御することができる。303は二重の石英でできた水冷反応管である。V族原料としては、アンモニア(306)を使用し、III族原料としては、トリメチルガリウム(以下、TMGと言う)、トリメチルアルミニウム(以下、TMAと言う)、トリメチルインジウム(以下、TMIと言う)(307a~307c)を窒素ガスまたは水素ガスでバブリングして使用した。また、n型のドーピング原料としてはSiH<sub>4</sub>(309)を使用し、p型のドーピング原料としては、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム(以下、Cp<sub>2</sub>Mgと言う)(307d)を使用した。各原料は、マスフローコントローラ(308)で正確に流量を制御して原料入り口(304)より反応管に導入されて、排気ガス出口(305)より排出される。

【0034】次に、窒化物系化合物半導体レーザ/発光ダイオードを形成する結晶成長手順について、代表的な例を図4を参照しながら説明する。まず、基板(401)を洗浄して、結晶成長装置内に設置する。基板は、水素雰囲気中1100℃程度の温度で約10分程度熱処理を施し、その後温度を500℃~600℃程度に降温する。温度が一定になれば、キャリアガスを窒素に替え、窒素ガスの全流量を10l/min、アンモニアを約3l/min流し、数秒後、TMGを約20μmol/min流し、約1分間低温でのバッファ層としてのGaN膜(402)の成長を行った。成長した膜の厚さは約20nmである。

【0035】その後、TMGの供給を停止し、温度を1050℃まで昇温し、再びTMGを約50μmol/minとSiH<sub>4</sub>ガスを約10nmol/min供給してn型のGaN膜(403)を約4μm成長する。次に、TMAを10μmol/min供給し、0.5μmの厚さのn型Al<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>N膜(404)を成長する。この層は光閉じ込め層であり、発光ダイオードを製造する際には不要である。

【0036】次に、TMAの供給を停止し、約0.1μm厚さのGaN膜(405)を成長する。この層は、光ガイド層であり、発光ダイオードを製造する際には不要である。その後、SiH<sub>4</sub>とTMGの供給を停止し、基板の温度を850℃~700℃程度まで低下させる。この温度は、発光素子の発光波長を決定する一つのパラメータとなり、低温ほど発光波長が長くなる傾向を示す。上述した基板温度は、紫~緑の発光素子を作製するための温度であり、必要な波長帯が紫~緑の波長帯になれば、基板温度をかえても問題はない。温度が安定すると、TMGを10μmol/min、TMIを10μmol/minで供給し、In<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>Nからなる活性層(406)を形成する障壁層を約5nmの厚さになるように成長する。活性層成長時には、SiH<sub>4</sub>を10nmol/min程度流しても良い。

【0037】障壁層の成長終了後、一旦TMGとTMIの供給を停止し、キャリアガスとNH<sub>3</sub>ガスを流しながら、1秒~60分間の成長中断を行う。その後、再び、TMGを10μmol/min、TMIを50μmol/min供給し、In<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>Nからなる活性層の井戸層を約3nmの厚さになるように成長する。井戸層成長後、再びTMGとTMIの供給を停止し、キャリアガスとNH<sub>3</sub>ガスを流しながら、1秒~60分間の成長中断を行う。この活性層となる井戸層と障壁層の成長を繰り返し、必要な層数の多重量子井戸を成長した後、最後に障壁層を成長して活性層(406)の成長を終了する。通常の場合、井戸層の層数は、2層から5層にするのが最も発光効率の良い素子ができることがわかっている。

【0038】活性層成長後に、InGaN膜の昇華を防止する目的で、TMGを10μmol/min、TMAを5μmol/min、及びCp<sub>2</sub>Mgを供給し、約30nmの厚さのAlGaN層(407)を成長する。その後、TMG、TMA、Cp<sub>2</sub>Mgの供給を停止し、基板温度を再び1050℃に昇温する。昇温後、TMGを50μmol/minとCp<sub>2</sub>Mgを供給し、p型のGaNよりなる光ガイド層(408)を0.1μm成長する。本層は発光ダイオードを製造する際には不要である。次に、TMAを10μmol/min供給し、0.5μmの厚さのp型Al<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>N膜(409)を成長する。この層は光閉じ込め層であり、発光ダイオードを製造する際には不要である。成長終了後、TMAの

供給を停止し、p型のGa<sub>0.5</sub>Nよりなるコンタクト層(410)を約0.5μm成長し、終了後、TMGとCp<sub>2</sub>Mgの供給を停止して基板加熱を終了する。

【0039】図5に活性層近傍の成長温度と各原料の供給量を示す。図中、501、502、503、504、505及び506は各々、成長中断、障壁層の成長、井戸層の成長、n型Ga<sub>0.5</sub>N膜の成長、p型Ga<sub>0.5</sub>Nの成長、及びAlGa<sub>0.5</sub>N昇華防止層の成長を行っている期間を示す。

【0040】温度が室温になれば、結晶成長装置より基板を取りだし、反応性イオンエッチングを用いて、一部のn型Ga<sub>0.5</sub>Nを露出し、必要な形状の絶縁膜(411)とp型電極(412a)とn型電極(412b)を蒸着法により形成する。また、光を取り出す端面は、基板を劈開することで形成する。

【0041】発子ダイオードを作製する場合は、劈開による端面は必要なく、p型電極側またはn型電極側から光を透過させて使用する。

【0042】上記の例では微傾斜基板を用いた上で成長中断を行っているが、成長中断を行わなくても、従来と比較して結晶性は十分にようになった。

【0043】さらに、微傾斜基板上に発光素子を作製し、活性層成長時に成長中断を行うことによって、発光素子の発光強度が増加する原因について、詳細は解らないが、Inを含む窒化物系化合物半導体は高温では化学的に不安定な状態で成長しており、さらに膜中を貫通する転位がInを凝集させる作用を持ち、Inを含む窒化物系化合物半導体層成長直後は結晶が良好な状態で存在していない。そのため、まず、微傾斜基板を用いて貫通転位密度を減少させ、さらに窒素雰囲気中で熱にさらされることにより、Inを含む窒化物系化合物半導体中のIn凝集が解消されて安定な相状態に自然に落ち着き、結晶の状態が良好なものに移行するのではないかと考えられる。特に発光に寄与する井戸層に隣接している障壁層の結晶状態が井戸層の結晶質の向上に大きく影響を与えているのではないかと推測している。

【0044】また、本例では、低温バッファ層としてGa<sub>0.5</sub>N膜を成長した場合について記述したが、低温バッファ層としてはAl<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N(0 ≤ x ≤ 1)を使用しても発光素子を作製する上で何ら問題がない。

【0045】また、基板としてGa<sub>0.5</sub>Nを使用する場合には、水素雰囲気中の熱処理と低温でのバッファ層の成長は行う必要がなく、昇温は、不活性ガスを主とするキャリアガスとNH<sub>3</sub>雰囲気中で行い、TMG及び/またはSiH<sub>4</sub>の導入と同時に下層のGa<sub>0.5</sub>N膜の成長から行うことができる。

【0046】(実施例1) <0001>方向から<1-100>方向に0.05°傾斜させて鏡面研磨したサファイア(0001)基板を通常の横形MOCVD装置反応炉にセットして、水素を供給しつつ1100℃まで昇

温し10分間サーマルクリーニングを行う。その後600℃まで降温してGa<sub>0.5</sub>Nバッファ層を50nm堆積させ、アンモニアを供給しつつ1000℃まで昇温し、アンドープGa<sub>0.5</sub>N層を5μm厚成長した。このGa<sub>0.5</sub>N膜は、段差計による測定で平均表面粗さが1.0nm、二結晶X線回折ピークの半値幅2.5 arcmin、電子濃度4 × 10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>、移動度500 cm<sup>2</sup>/V · secであり、良好な結晶特性が得られた。

【0047】また、上記と同じ基板を用いて、上記実施形態で用いたGa<sub>0.5</sub>Nバッファ層の代わりに、基板温度600℃で50nm厚堆積したAlNバッファ層を適用した場合でも、バッファ層上に成長されたGa<sub>0.5</sub>N層では上述と同等の良好な結晶特性が得られた。また、上記工程のサーマルクリーニング後に引き続き、アンモニア雰囲気中でサファイア基板表面を1100℃で10分間初期窒化をした後に上記と同様の方法でバッファ層とGa<sub>0.5</sub>N層を成長させても、形成されたGa<sub>0.5</sub>N層の結晶特性は上記と同等の良好な特性であった。

【0048】(比較例1) 比較のため、<1000>から<1-100>方向へ2.1°傾斜したサファイア基板を用いて実施例1と全く同様の工程でアンドープGa<sub>0.5</sub>N層を成長したところ、二次元成長が阻害されたことによる凹凸が発生し、平均表面粗さ2.0nm、二結晶X線回折ピークの半値幅4 arcmin、電子濃度10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>、移動度90 cm<sup>2</sup>/V · secと結晶としての特性が劣化した。

【0049】そこで、さらに上述の工程において、バッファ層の堆積温度を550℃、厚さを40nmに変更したとしても、平均表面粗さが2.0nmと変化せず、結晶特性は3.5 arcmin、8 × 10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup>、200 cm<sup>2</sup>/V · secであり、実施例1で示した0.05°の傾斜角を有するサファイア基板を用いてGa<sub>0.5</sub>N層を形成した場合の結晶の特性には及ばない。

【0050】ここで、サファイア基板の表面方位を<0001>方向から<1-100>方向への傾斜角を0.02°から0.5°まで変化させ、実施例1および従来例1と同様の工程により形成したGa<sub>0.5</sub>N層の表面粗さ(平坦性)および貫通転移密度を調べた結果を図6の●で示す。0.02°から0.045°および0.21°から0.5°の範囲では、サファイア基板表面の傾斜角によって引き起こされる結晶成長不良により表面に凹凸が発生した。

【0051】また、表面粗さと貫通転移密度はほぼ一対一に対応しており、表面粗さが1.5nm以下のGa<sub>0.5</sub>N層では貫通転移密度は10<sup>9</sup> cm<sup>-2</sup>台に抑制できるが、表面粗さが1.5nmを超える層においては5 × 10<sup>10</sup> cm<sup>-2</sup>以上と大きくなることも分かった。すなわち、サファイア基板の表面の面方位の傾きが0.05°から0.2°の範囲の場合には、表面粗さも小さく、かつ、貫通転移も比較的小さく抑制することができた。



【0052】これは、この傾斜角度範囲内においては、Ga N層成長時に良好な2次元成長が実現され（Ga N層が一原子層ずつ積層される状況が実現され）、3次元核成長時に見られる局所的に進行する成長はなく、かつ、3次元核成長時特有の局所的成長領域のGa N結晶同士が隣接して接する領域での貫通転移の発生も抑制できた効果であると考えられる。

【0053】（実施例2）次に実施例1とは傾斜方向が60°異なる方向に傾斜させたサファイア基板を用いた場合の本発明の実施形態について説明する。本実施例では、 $\langle 1000 \rangle$ 方向から $\langle 11-20 \rangle$ 方向に0.15°傾斜させて鏡面研磨したサファイア（0001）基板を通常の横形MOCVD装置反応炉にセットして、実施例1と同様の工程によりアンドープGa N層を成長した。本実施例で作製されたGa N層の結晶特性は、平均表面粗さ1.1nm、二結晶X線回折半値幅2.6 arc min、電子濃度 $4 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 、移動度500  $\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{sec}$ と良好であった。

【0054】また、本実施例において上述と同じ基板を用いて、Ga NまたはAl NまたはAl Ga Nバッファ層の堆積温度を500°C~650°C、厚さを40nm~70nmの範囲で変化させても、形成されたGa N層の特性にはほとんど変化が見られず、良好なGa N層を得ることができた。また、バッファ層形成前にサファイア基板表面をアンモニア雰囲気中で初期窒化する工程を追加しても、Ga N層の結晶特性は同様であった。

【0055】（比較例2）実施例2との比較のために、 $\langle 11-20 \rangle$ 方向に1.8°傾斜したサファイア（0001）基板を用いて実施例2と同様の工程でGa N層の成長を行ったが、Ga N層の結晶特性が実施例2の場合より著しく劣化して、表面に2.0nm以上の平均粗さを有する凹凸が発生した。さらに、実施例2と同様にGa NまたはAl NまたはAl Ga Nバッファ層の堆積温度を500°C~650°C、厚さを40nm~70nmの範囲で変化させたが、Ga N層の結晶特性に大きな改善は見られなかった。

【0056】ここで、表面方位を $\langle 1000 \rangle$ から $\langle 11-20 \rangle$ 方向への0.02°から0.5°の範囲で傾斜角を変化させたサファイア基板を用いて実施例2と同様の工程によりGa N層を成長させた場合のGa N層の表面粗さと貫通転移密度の測定結果を図60に示す。 $\langle 1-100 \rangle$ 方向への傾斜の時と同様に $\langle 11-20 \rangle$ 方向へ傾斜させた場合も、傾斜角を0.045°以下、及び0.21°以上の場合には、平均表面粗さが1.5nm以上と大きくなった。

【0057】また、この場合の貫通転移密度も $5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2}$ 以上と多くなることが分かった。一方、サファイア基板の面方位を（0001）面から $\langle 11-20 \rangle$ 方向に0.05°から0.2°範囲内で傾けた場合には、Ga N層の平均表面粗さは顕著に低減され約0.8

nmまで平坦化が実現できた。また、このような平均表面粗さの小さなGa N層の貫通転移密度は $3 \times 10^9 \text{ cm}^{-2}$ と比較的に少なく抑制することができた。

【0058】以上のように、サファイア基板の表面方位が、その上に形成するGa N結晶層の平均表面粗さ、および貫通転移密度に大きな影響を及ぼすことが分かった。この結晶性の改善は、バッファ層の成長条件（基板温度や厚さ）、さらにはGa N層自体の成長温度を上記実施例の1100°Cから950°C、1000°C、1150°C、1200°Cと変化させた場合にも確認でき、サファイア基板の面方位の傾斜角を0.05°から0.2°の範囲内とすることが最も肝要であることが確かめられた。

【0059】（実施例3）図7に本願の半導体窒化物化合物半導体を用いて作製したLEDの例を示す。図において、701はサファイア（0001）基板、702はGa Nバッファ層、703はn型Ga Nコンタクト層、704は $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ 単一量子井戸層からなるIn Ga N活性層、705はp型Al Ga N保護層、706はp型Ga Nコンタクト層、707はp型電極、708はn型電極である。 $\langle 0001 \rangle$ 方向から $\langle 1-100 \rangle$ 方向に0.05°傾斜させて鏡面研磨したサファイア（0001）基板701を用いて、基板温度600°CでGa Nバッファ層702を50nm厚堆積させ、続いて基板温度を1000°Cに上昇させアンモニア、TMGおよびSiH<sub>4</sub>を用いてn型Ga Nコンタクト層703を5μm厚成長した。この時のn型Ga Nコンタクト層703はn型不純物が $1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ の密度で含まれるようにした。

【0060】続いて、750°Cまで基板温度を降温し、アンモニア、TMG、TMIを用いて $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ 単一量子井戸層のIn Ga N活性層704を3.5nm厚、Mg添加のp型 $\text{Al}_{0.1}\text{Ga}_{0.9}\text{N}$ 保護層705を30nm厚成長した後、再度1000°Cまで基板温度を昇温し、アンモニア、TMGおよびCp<sub>2</sub>Mgを用いて0.5μm厚のp型Ga Nコンタクト層706を成長した。成長終了後、ウェハー基板を取り出して窒素雰囲気中で800°C、20分間の熱処理を行い、常法に従ってエッチング、電極形成の工程を用いてLEDを作製した。n型電極708はAl、p型電極707はAu/Niである。

【0061】完成したLEDに20mAの順方向電流を流したところ、発光ピーク波長450nm、発光スペクトルの半値幅13nm、輝度は2cdであった。また、本実施例のLED素子での発光パターンを観測したところ、In Ga N活性層704のはほぼ全面で均一に発光しており、微細な発光強度の分布は見られなかった。この場合の、発光強度のばらつきは±20%以下に抑えられていた。

【0062】本実施例においても、In Ga N活性層7

04を成長する直前の状態であるところのn型Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>コンタクト層703の表面の結晶性を評価した。実施例1および2とは異なり、InGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層704の下地となるn型Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>コンタクト層703にはSiが不純物として添加されているが、平均表面粗さと貫通転移密度を評価したところ、実施例1とほぼ同様の良好な特性が確認できた。ただし、この場合Siを添加しない実施例1の状態に比べて多少の表面粗さの悪化が見られたが、高々1.1nmから1.3nmの範囲であり、InGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層704の厚さ3.5nmより小さく制御できていることを確認した。またこの時の貫通転移密度も $5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2}$ と比較的低レベルに抑制されていた。

【0063】また、本実施例と同様の方法を用いて、基板の傾斜角のみ変更したLED素子の評価した結果、 $0.05^\circ$ から $0.2^\circ$ の傾斜角の範囲にある素子では、本実施例と同様の発光スペクトルの半値幅の狭帯域化と、発光強度分布の均一化、発光効率の向上が観測できた。この場合の傾斜角の方向としては $\langle 1-100 \rangle$ 、 $\langle 11-20 \rangle$ のいずれの場合も、同様の効果が確認できた。この効果は、図6で示したように、成長された窒化物半導体層の表面粗さが低減され、非常に平坦な膜上に活性層を形成できた結果であると考えられる。

【0064】(比較例3) 比較のため、 $\langle 0001 \rangle$ 方向から $\langle 1-100 \rangle$ 方向に $0.25^\circ$ 傾斜させたサファイア基板を用いて実施例3と同様の方法手法で作製したLEDに20mAの順方向電流を流したところ、発光波長450nmと実施例3と同じであったが、発光スペクトルの半値幅は35nmと実施例3より広がっており、輝度は900mcdと発光効率が低下していることが分かった。さらに、発光パターン評価においても、発光強度の素子面内での分布が $\pm 70\%$ と非常に大きいことが分かった。よって、本発明により発光スペクトルの半値幅が大幅に狭帯域化し、色純度と発光強度の著しい向上が実現できた。また、発光強度の素子面内での分布も均一にすることが可能となった。

【0065】これは、InGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層704の下地であるn型Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>コンタクト層703の表面が、量子井戸704の厚さより十分小さな平均粗さになるように平坦化された結果、InGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層704の厚さが面内で均一化された結果である。このような、発光スペクトルの半値幅を狭くする効果は、n型Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>コンタクト層703の平均表面粗さがInGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層704の厚さより小さい時に確認でき、特に、InGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層704の厚さの半分以下になった場合に顕著であった。

【0066】上記実施例3では、n型Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>コンタクト層表面の平均粗さは1.1nmから1.2nmであり、InGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層704の厚さ(3.5nm)の30~40%程度の粗さとなっていることが分かる。さらに、発光パターンの均一性に関しても、同様に、n型Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>コンタクト層703の表面粗さをInGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層70

4の厚さより小さくすることにより、発光強度の素子面内での分布が $\pm 50\%$ より小さくすることが可能であり、望ましくはこの粗さをInGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>活性層704厚の半分以下にすることにより、発光強度分布を $\pm 25\%$ 以下に均一化することができた。

【0067】上記のような量子井戸活性層を有する窒化物系化合物半導体発光素子において、活性層の厚さは3.5nm以上に設定する方が発光効率が高く望ましい。したがって、その下地となるn型Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>コンタクト層703の表面粗さは活性層の厚さのおよそ半分である1.8nm以下の場合に発光均一化の効果が顕著となった。すなわち、図6に示したように $\langle 0001 \rangle$ 面からのサファイア基板表面の傾斜角度を $0.05^\circ$ 以上 $0.2^\circ$ 以下であればこの条件を満たし、均一性が高く、かつ高い発光効率を実現できることがわかった。

【0068】(実施例4) 図8に本発明を適用した窒化物化合物半導体を用いて作製した半導体レーザの例を示す。図において、801はサファイア基板、802はGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>バッファ層、803はn型コンタクト層、804はn型クラッド層、805は活性層、806はp型蒸発防止層、807はp型クラッド層、808はp型コンタクト層、809は電流狭窄層、810はp型電極、811はn型電極である。

【0069】 $\langle 0001 \rangle$ 方向から $\langle 1-100 \rangle$ 方向に $0.05^\circ$ 傾斜させて鏡面研磨したサファイア( $0001$ )基板をMOCVD装置の反応炉にセットし、基板温度500℃でアンモニアおよびTMGを用いて50nm厚のGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>バッファ層802を成長させた。

【0070】次に基板温度を1000℃に昇温し、アンモニア、TMGおよびSiH<sub>4</sub>を用いて0.4μm厚のGa<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>からなるn型コンタクト層803を成長させた後、アンモニア、TMG、TMAおよびSiH<sub>4</sub>により0.2μm厚のn型Al<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>からなるn型クラッド層804を成長させた。この層の電子濃度は $2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ である。TMG、TMA、SiH<sub>4</sub>を止めて基板温度を700℃まで降温し、アンモニア、TMG、TM<sub>1</sub>により1.5nm厚のIn<sub>0.05</sub>Ga<sub>0.95</sub>N<sub>0.05</sub>井戸層2層と3.0nm厚のIn<sub>0.05</sub>Ga<sub>0.95</sub>N<sub>0.05</sub>バリア層3層からなる活性層805を成長させた。

【0071】続いて、アンモニア、TMG、TMA、Cp<sub>2</sub>Mgを用いて6nm厚のp型Al<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>からなるp型蒸発防止層806を成長させる。p型蒸発防止層806成長後、基板温度を1050℃まで上昇させ、アンモニア、TMG、TMAおよびCp<sub>2</sub>Mgを用いて0.2μmのp型Al<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>からなるp型クラッド層807を成長させ、TMA供給を停止し、0.5μmのp型Ga<sub>0.9</sub>N<sub>0.1</sub>からなるp型コンタクト層808を成長させる。

【0072】以上の工程終了後、基板をMOCVD装置反応炉より取り出して、窒素雰囲気中で800℃にて2

0分間の熱処理によりp型Al<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nからなるp型クラッド層807、p型コンタクト層808のp型化を行う。続いて常法に従ってエッチング、電極形成を行いスクライビングまたはダイシングにより分割してレーザ素子を作製した。n型電極811はTi/Al、p型電極810はAu/Niである。

【0073】完成した素子に室温で電流を流したところ、40mAの閾値電流で432nm波長でのレーザ発振が観測され、このときの立ち上がり電圧は4Vであった。また、5mW出力時の駆動電流は47mA、駆動電圧は4.6Vであった。また、室温における素子寿命は10000時間以上であることが確認できた。

【0074】このように、低発振閾値電流が実現でき、信頼性が改善されるのは、多重量子井戸の活性層805の下地となるn型クラッド層804の表面の平均粗さが小さくできたことによるものである。この場合、実施例3の場合と比べ、活性層805直下の層がAl<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>NとAlを15%含んでいる点、およびサファイア基板801と活性層805の間にGa<sub>0.15</sub>Nバッファ層802を含め3層が挿入されている点が異なる。しかし、実際に本実施例素子の活性層805成長直前の状態であるところのn型クラッド層804の表面を評価した結果、図6の●で示したアンドープGa<sub>0.15</sub>N層の場合とほぼ同様の結果が得られた。

【0075】すなわち、実施例4でのn型クラッド804の表面の平均粗さは1.1~1.3nmと小さく、貫通転移密度も $5 \times 10^9 \text{ cm}^{-2}$ と少なかった。このときのn型クラッド層804の平均表面粗さは、多重量子井戸の活性層805を構成する個々の量子井戸層の厚さ(1.5nm)よりも小さくできている。このことが、発光パターンの均一化(すなわち半導体レーザにおける光導波路方向のゲインの均一化と吸収損失の低減)、および発光スペクトルの半値幅(すなわち半導体レーザでのゲインの半値幅)の狭帯域化を実現する。

【0076】よって、半導体レーザで効率良くレーザ発振を実現することが可能となった。このように、本発明はGa<sub>0.15</sub>N層の高品質化に留まらず、AlGa<sub>0.15</sub>Nの場合にも同様の効果を有することが確認できた。

【0077】さらに、本実施例において、サファイア基板の傾斜角度のみを上記の0.05°から0.15°、0.20°に変更し、同様の素子を作製して評価した場合にも、それぞれの素子の発振閾値電流45mA、50mA、室温での素子寿命が12000時間、7000時間であり、いずれも良好な特性の半導体レーザが実現できた。

【0078】(比較例4)比較のために<0001>方向から<1-100>方向に0.25°傾斜させたサファイア基板を用いて上記手法で作製したレーザ素子に電流を流したところ、閾値電流250mAで432nmのレーザ発振が観測された。立ち上がり電圧は4Vであ

った。また、5mW出力時の駆動電流は280mA、駆動電圧は4.9Vであった。室温における素子寿命は100時間以下であった。

【0079】さらに、同様に傾斜角を0.03°のサファイア基板を適用して実施例4と同様の半導体レーザを作製した場合にも、発振閾値電流が100mA以上、室温での素子寿命が300時間未満と、実施例4に比べて著しく素子特性の悪化が観測された。

【0080】(実施例5)本実施例では、微傾斜基板を用いて作製した発光ダイオードについて、基板微傾斜角と素子中に存在する貫通転位密度、表面粗さおよび電流注入時の発光強度の関係を示す。

【0081】基板として<0001>方向から<11-20>および<1-100>方向に0.02°から0.5°傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面サファイア基板を用い、実施形態で示した方法で順次、窒化物系化合物半導体層を成長する。

【0082】活性層の成長条件は、まず、n型Ga<sub>0.15</sub>N層を成長後、NH<sub>3</sub>を流しながら基板温度を一定の温度になるように調整する。基板温度が安定した時点で、TMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>を各々10μmol/min、10μmol/min及び5nmol/min導入し、活性層の障壁層となるIn<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nを約5nmの厚さで成長した。続いて、TMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>を各々10μmol/min、50μmol/min及び5nmol/min導入し、活性層の井戸層となるIn<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>Nを約3nmの厚さで成長した。井戸層成長後、TMGの供給量を10μmol/minに減少し、再び活性層の障壁層を成長した。障壁層成長後、井戸層を成長する過程を繰り返し、最後に障壁層を成長して実施の形態に記した方法にてInGa<sub>0.15</sub>Nの昇華を防止する目的のAlGa<sub>0.15</sub>N膜を30nm程度成長した。本実施例では、活性層を形成する井戸層の層数は3層で素子を作製した。AlGa<sub>0.15</sub>N成長後は、実施の形態に示す方法でp型層を成長したものと及び、電極形成等の過程を経て発光ダイオードとした試料を作製した。

【0083】この方法で作製し、電極形成していない試料を断面TEM観察して貫通転位密度を評価し、段差計にて表面粗さを測定したところ、図6と同様の結果が得られた。いずれの場合も、基板傾斜角が0.02°から0.045°および0.21°から0.5°の範囲では基板表面の傾斜によって引き起こされる結晶成長不良により高密度の貫通転位と表面荒れが発生している。また、活性層中にInの凝集による数nm径のドット状領域が多数見られた。0.05°から0.2°の傾斜では貫通転位が著しく減少し、表面荒れが個々の量子井戸層厚より十分小さい1.8nm以下に改善された。断面TEM観察より、下地層のn型Ga<sub>0.15</sub>Nの成長段階から表面平坦性が向上していることがわかった。貫通転位の減少によって、活性層中のIn凝集が解消された結果、ドッ

ト状領域がほとんど見られなくなり、下地層の平坦性向上によって、量子井戸活性層の層厚揺らぎが改善された。

【0084】電極を形成して素子化した試料に20mAの電流を流した場合の発光強度を<0001>方向から<11-20>および<1-100>方向への基板傾斜角に対して調査した結果を図9に示す。●は<0001>から、<1-100>への傾斜、○は<0001>から<11-20>への傾斜角をあらわしている。図9からわかるように傾斜角度が0.05°から0.2°の範囲で、発光強度が増大している。

【0085】また、図10は<0001>から<1-100>への傾斜において、多重量子井戸活性層の成長温度の影響を調べた結果である。●は成長温度が700℃の時、○は750℃の時、△は800℃の時である。図10に示すように、基板微傾斜角の発光強度への影響は、成長温度により若干変化するが、いずれも0.05°から0.2°の基板傾斜で発光強度が増加している。図6と図9及び図10の比較から、貫通転位と発光強度の相関が明らかであり、本発明により、従来技術で作製した場合に比べてより低い駆動電流で同等以上の発光強度が得られることがわかる。これは、本発明によって、発光に寄与しない電流経路が減少した事を意味する。

【0086】本実施例では、活性層の井戸層の層数が3層の例について記述したが、2層、及び4層から10層までの多重量子井戸についての効果は本実施例と同様であった。

【0087】また、同様の方法でレーザを作製した場合、0.05°から0.2°の微傾斜基板上に作製したレーザは、同一電流値に対する発光強度が高く、発光強度に応じて発振を開始する閾値電流密度が低くなる傾向を示した。

【0088】(実施例6)本実施例では、微傾斜基板上に成長中断を用いて作製した障壁層と活性層を持つ発光ダイオードについて電流注入時の発光強度と、活性層及び障壁層成長後の成長中断時間との関係を示す。

【0089】基板として<0001>方向から<1-100>方向に0.15°傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面サファイア基板を用い、実施形態で示した方法で順次、窒化物系化合物半導体層を成長した。

【0090】活性層は、まず、n型Ga<sub>0.9</sub>N層を成長後、NH<sub>3</sub>を流しながら基板温度を一定の温度になるように調整して、基板温度が安定した時点で、TMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>を各々10μmol/min、10μmol/min及び5nmol/min導入し、活性層を形成する障壁層であるIn<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>Nを約5nmの厚さで成長した。その後、TMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>の供給を一旦停止し、キャリアガス及びNH<sub>3</sub>ガスを供給したまま一定の成長中断を行う。その後、再びTMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>を各々10μmol/min、50

μmol/min及び5nmol/min導入し、活性層の井戸層となるIn<sub>0.1</sub>Ga<sub>0.9</sub>Nを約3nmの厚さで成長した。井戸層成長後、TMGの供給量を10μmol/minに減少し、再び活性層の障壁層を成長した。障壁層成長後、一定期間の成長中断を介し井戸層を成長する過程を繰り返し、最後に障壁層を成長して実施の形態に記した方法にてInGa<sub>0.9</sub>Nの昇華を防止する目的のAlGa<sub>0.9</sub>N膜を30nm程度成長した。本AlGa<sub>0.9</sub>N膜と活性層が終端するInGa<sub>0.9</sub>N障壁層の間には成長中断を設けても構わないし、設けなくても構わない。但し、井戸層の層数が2層以下の場合には、終端する障壁層成長後にも成長中断を設けたほうが発光素子の電流注入による発光強度が高くなることがわかっている。本実施例では、活性層を形成する井戸層の層数は3層で素子を作製した。

【0091】AlGa<sub>0.9</sub>N成長後は、実施の形態に示す方法でp型層を成長し、電極形成等の過程を経て発光ダイオードを作製した。

【0092】この方法で作製した発光ダイオードに20mAの電流を流した際の発光強度を、障壁層成長後の成長中断時間をパラメータとして調査した結果を図11に示す。図中、●は多重量子井戸活性層の成長温度が700℃の時、○は750℃の時、△は800℃の時であり、また、強度10の所に引いてある波線は、各々の成長温度での成長中断時間が0秒の場合の発光強度であり、丸または三角で示した強度が発光強度の平均値である。

【0093】図9及び図11との比較で明らかなように、微傾斜基板に加えて、成長中断を用いることにより、さらに発光強度が増大することがわかる。

【0094】図10に示すように、成長中断による発光強度への影響は、成長温度により若干変化するが、いずれも1秒以上の成長中断により発光強度は増加している。活性層の成長温度が高い場合、成長中断期間は短く、逆に成長温度が低い場合には成長中断期間が長い方が効果が大きい。図に示されているように、成長温度が700℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約60分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は、1秒以上10分以下である。また、成長温度が750℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約15分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は、1秒以上5分以下であった。

【0095】また、成長温度が800℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約5分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は、1秒以上2分以下であった。

【0096】本実施例では、<0001>方向から<1-100>方向に0.15°傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面サファイア基板を使用した例について記述したが、傾斜角が0.05°から0.2°の範囲で

あれば、他の方向への傾斜でも同様の効果を発揮することを確認した。

【0097】また、本実施例では、活性層の井戸層の層数が3層の例について記述したが、2層、及び4層から10層までの多重量子井戸についての効果は本実施例と同様傾向であり、同様の方法でレーザを作製した場合、障壁層の成長中断をいれて活性層を作製したレーザは、同一電流値に対する発光強度が高く、発光強度に応じて発振を開始するしきい値電流密度が低くなる傾向を示した。

【0098】（実施例7）本実施例では、＜0001＞方向から＜1-100＞方向に0.15°傾斜角をつけて鏡面研磨した（0001）面サファイア基板を用いて、活性層の障壁層成長後に一定の成長中断時間をおいて成長し、その後、活性層の井戸層成長後にも同様に、一定の成長中断期間を設けて成長した場合の発光ダイオードの電流注入に於ける発光強度と井戸層成長後の成長中断時間との関係を調査した例について報告する。発光ダイオードを形成する各層の成長方法は実施例2に示した方法と同様である。以下、活性層を成長する条件について記述する。

【0099】まず、n型Ga<sub>0.99</sub>Nを成長後、NH<sub>3</sub>を流しながら基板温度を一定の温度になるように調整する。基板温度が安定した時点で、TMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>を各々10μmol/min、10μmol/min及び5nmol/min導入し、活性層の障壁層となるIn<sub>0.99</sub>Ga<sub>0.01</sub>Nを約5μmの厚さで成長した。その後、TMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>の供給を一旦停止し、キャリアガス及びNH<sub>3</sub>ガスを供給したまま一定の成長中断を行う。その後、再びTMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>ガスを各々10μmol/min、15μmol/min及び5nmol/min導入し、活性層の井戸層となるIn<sub>0.99</sub>Ga<sub>0.01</sub>Nを約5μmの厚さで成長した。その後、TMG、TMI及びSiH<sub>4</sub>の供給を一旦停止し、キャリアガス及びNH<sub>3</sub>ガスを供給したまま一定の成長中断を行う。障壁層成長後及び井戸層成長後、各々一定期間の成長中断を介し、各々の層が隣接するように成長する過程を繰り返し、最後に障壁層を成長して実施の形態に記した方法にてInGa<sub>0.99</sub>Nの昇華を防止する目的のAlGa<sub>0.99</sub>N膜を30nm程度成長した。本AlGa<sub>0.99</sub>N膜と、活性層が終端するInGa<sub>0.99</sub>N障壁層の間には、成長中断を設けても構わないし、設けなくても構わない。但し、井戸層の層数が2層以下の場合には、終端する障壁層成長後にも成長中断を設けたほうが、発光素子への電流注入による発光強度が強くなることわかっている。本実施例では、活性層を形成する井戸層の層数は3層で素子を作製した。また、障壁層成長後の成長中断時間は、60秒とした。

【0100】この方法で作製した発光ダイオードに20mAの電流を流した際の発光強度を、井戸層成長後の成

長中断時間をパラメータとして調査した結果を図12に示す。図中、●は多重量子井戸活性層の成長温度が700℃の時、○は750℃の時、△は800℃の時、強度10の所に引いてある波線は、各々の成長温度での成長中断時間が0秒の場合の発光強度であり、丸または三角で示した強度が発光強度の平均値である。

【0101】図9と図12との比較で明らかなように、微傾斜基板に加えて、成長中断を用いることにより、さらに発光強度が増大することがわかる。

10 【0102】図12に示されているように、井戸層成長後の成長中断による発光強度への影響は成長温度により若干変化するが、いずれも1秒以上の成長中断により発光強度は増加している。活性層の成長温度が高い場合、成長中断時間は短く、逆に成長温度が低い場合、成長中断時間は長い方が効果的である。

【0103】図12に示されているように、成長温度が700℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約60分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は1秒以上10分以下である。また、成長温度が750℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約15分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は1秒以上5分以下であった。

【0104】成長温度が800℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約5分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は1秒以上2分以下であった。

【0105】また、障壁層を成長後、成長中断を行わずに井戸層を成長後のみ成長中断を行った場合には、発光強度への若干の効果はあったものの、図10に示した程の大きな効果は確認できず、最大で3倍程度の発光強度の増加に止まるのみであった。

30 【0106】（実施例8）本実施例では、基板として＜0001＞方向から＜1-100＞方向に0.15°傾斜角をつけて鏡面研磨した（0001）面サファイアを用いて、実施例5に示す方法で、発光ダイオードを作製した際、活性層を形成する障壁層成長後の成長中断を行う期間に流すキャリアガスの水素ガスと窒素ガスの混合比を変化させた場合の発光ダイオードの発光特性を調査した結果について記述する。

40 【0107】図13に、活性層の成長温度を750℃に固定し、障壁層成長後の成長中断時間を60秒とし、成長中断中に流すキャリアガスの総量を変えずに窒素ガスと水素ガスの比率を変えて供給し作製した発光ダイオードの発光波長と強度の関係を示す。●は発光強度を、○は発光波長を示す。図13に示すように、キャリアガスのN<sub>2</sub>比率が減少するに従って、発光波長は短波長化する傾向にあり、また、発光強度も減少する傾向にある。本傾向は、活性層の成長温度が800℃程度の高温や700℃程度の低温でも同様の傾向を示す。また、障壁層成長後の成長中断だけでなく、井戸層成長後に成長中断を設ける場合においても、成長中断中のキャリアガスと

して $N_2$ を使用する方が、発光素子の発光強度が強く、波長も長波長になる傾向を示した。

【0108】(実施例9)本実施例では、基板として<0001>方向から<1-100>方向に $0.15^\circ$ 傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面サファイアを用いて、実施例1に示す方法で、発光ダイオードを作製した際、活性層を形成する障壁層成長後の成長中断を行う期間に流す $NH_3$ ガスの導入量を変化させた場合の成長中断時間と発光強度の関係を調査した結果について記述する。

【0109】図14に、活性層の成長温度を $750^\circ C$ に固定し、 $NH_3$ 導入量と成長中断時間を変化させた場合の発光ダイオードの発光強度を測定した結果について示す。●は $NH_3 = 5 l/min$ の時、○は $NH_3 = 3 l/min$ の時、△は $NH_3 = 0 l/min$ の時である。

【0110】図14に示すように、 $NH_3$ 導入量がゼロの場合においても、発光強度が増加する事が確認されたが、 $NH_3$ の導入により、発光強度増加の効果がより顕著に現われており、また、成長中断時間も長く設定できるため製造が容易となる。本傾向は、活性層の成長温度が $800^\circ C$ 程度の高温や $700^\circ C$ 程度の低温でも同様の傾向を示す。また、障壁層成長後の成長中断だけでなく、井戸層成長後に成長中断を設ける場合においても同様の傾向を示した。

【0111】(実施例10)本実施例では、Ga $N$ 微傾斜基板を用いて作製した発光ダイオードについて、Ga $N$ 基板の微傾斜角と素子中に存在する貫通転位密度、表面粗さおよび電流注入時の発光強度の関係を示す。

【0112】基板として<0001>方向から<11-20>および<1-100>方向に $0.02^\circ$ から $0.5^\circ$ 傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面Ga $N$ 基板を用い、実施形態で示した方法で順次、窒化物系化合物半導体層を成長し、実施例5で説明した手順で各層間の成長中断を入れずに活性層を成長した。活性層を形成する井戸層の層数は3層である。素子構成成長後、実施の形態に示す方法でp型層を成長したもの及び、電極形成等の過程を経て発光ダイオードとした試料を作製した。

【0113】前記方法で作製し、電極形成していない試料を断面TEM観察して貫通転位密度を評価し、段差計にて表面粗さを測定した。結果を図15に示す。図中、●は<1-100>方向への傾斜を表し、○は<11-20>方向への傾斜を表す。いずれの場合も、基板傾斜角が $0.02^\circ$ から $0.045^\circ$ および $0.21^\circ$ から $0.5^\circ$ の範囲では基板表面の傾斜によって引き起こされる結晶成長不良により高密度の貫通転位と表面荒れが発生している。一方、 $0.05^\circ$ から $0.2^\circ$ の傾斜では貫通転位が著しく減少し、表面荒れが個々の量子井戸層厚より十分小さく、微傾斜サファイア基板上の素子よりもさらに改善され、4nm以下であった。断面TEM観

察より、下地層のn型Ga $N$ の成長段階から表面平坦性が向上していることがわかった。貫通転位の減少によって、活性層中のIn凝集が解消され、下地層の平坦性向上によって、量子井戸活性層の層厚揺らぎが改善された。

【0114】次に、前記試料に電極を形成して素子化した試料に20mAの電流を流した場合の発光強度を<0001>方向から<11-20>および<1-100>方向への基板傾斜角に対して調査した結果を図16に示す。●は<0001>から<1-100>への傾斜、○は<11-20>への傾斜である。 $0.05^\circ$ から $0.2^\circ$ の傾斜で発光強度が増大していることがわかる。

【0115】図17に<0001>から<1-100>への傾斜基板において、多重量子井戸活性層の成長温度の影響を示す。図に示すように、基板微傾斜角の発光強度への影響は成長温度により若干変化するが、いずれも $0.05^\circ$ から $0.2^\circ$ の基板傾斜で発光強度が増加している。この傾向は微傾斜サファイア基板と同じであるが、改善効果はより大きいことがわかる。図6と図9、図10、図15、図16および図17の比較から、微傾斜Ga $N$ 基板上に作製した素子においても貫通転位と発光強度の相関が明らかであり、本発明により、従来技術で作製した場合に比べてより低い駆動電流で同等以上の発光強度が得られることがわかる。これは、本発明によって、発光に寄与しない電流経路が減少した事を意味するものである。

【0116】本実施例では、活性層の井戸層の層数が3層の例について記述したが、2層、及び4層から10層までの多重量子井戸についての効果は本実施例と同様であった。

【0117】また、同様の方法でレーザを作製した場合、 $0.05^\circ$ から $0.2^\circ$ の微傾斜基板上に作製したレーザは、同一電流値に対する発光強度が高く、発光強度に応じて発振を開始するしきい値電流密度が低くなる傾向を示し、低下の度合は微傾斜サファイア基板上に作製した場合に比べてより顕著であった。

【0118】(実施例11)本実施例では、微傾斜Ga $N$ 基板上に成長中断を用いて作製した障壁層と活性層を持つ発光ダイオードについて電流注入時の発光強度と、活性層及び障壁層成長後の成長中断時間との関係を示す。

【0119】基板として<0001>方向から<1-100>方向に $0.15^\circ$ 傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面Ga $N$ 基板を用い、実施形態で示した方法で順次、窒化物系化合物半導体層を成長した。

【0120】活性層は、まず、n型Ga $N$ 層を成長後、 $NH_3$ を流しながら基板温度を一定の温度になるように調整して、基板温度が安定した時点で、TMG、TMI及びSi $H_4$ を各々 $10 \mu mol/min$ 、 $10 \mu mol/min$ 及び $5 n mol/min$ 導入し、活性層を形

10

20

30

40

50

成する障壁層である $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{N}$ を約5nmの厚さで成長した。その後、TMG、TMI及び $\text{SiH}_4$ の供給を一旦停止し、キャリアガス及び $\text{NH}_3$ ガスを供給したまま一定の成長中断を行う。その後、再びTMG、TMI及び $\text{SiH}_4$ を各々 $10\mu\text{mol}/\text{min}$ 、 $50\mu\text{mol}/\text{min}$ 及び $5\text{nmol}/\text{min}$ 導入し、活性層の井戸層となる $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{N}$ を約3nmの厚さで成長した。井戸層成長後、TMGの供給量を $10\mu\text{mol}/\text{min}$ に減少し、再び活性層の障壁層を成長した。障壁層成長後、一定期間の成長中断を介し井戸層を成長する過程を繰り返し、最後に障壁層を成長して実施の形態に記した方法にて $\text{InGaIn}$ の昇華を防止する目的の $\text{AlGaIn}$ 膜を30nm程度成長した。本 $\text{AlGaIn}$ 膜と活性層が終端する $\text{InGaIn}$ 障壁層の間には成長中断を設けても構わないし、設けなくても構わない。但し、井戸層の層数が2層以下の場合には、終端する障壁層成長後にも成長中断を設けたほうが発光素子の電流注入による発光強度が高くなることがわかっている。本実施例では、活性層を形成する井戸層の層数は3層で素子を作製した。

【0121】 $\text{AlGaIn}$ 成長後は、実施の形態に示す方法でp型層を成長し、電極形成等の過程を経て発光ダイオードを作製した。

【0122】この方法で作製した発光ダイオードに20mAの電流を流した際の発光強度を、障壁層成長後の成長中断時間をパラメータとして調査した結果を図18に示す。●は多重量子井戸活性層の成長温度が700℃の時、○は750℃の時、△は800℃の時である。図中、強度400の位置に引いてある波線は、各々の成長温度での成長中断時間が0秒の場合の発光強度であり、丸または三角で示した強度が発光強度の平均値である。

【0123】図16と図18との比較で明らかなように、微傾斜 $\text{GaIn}$ 基板に加えて、成長中断を用いることにより、さらに発光強度が増大することがわかる。

【0124】図18に示すように、成長中断による発光強度への影響は、成長温度により若干変化するが、いずれも1秒以上の成長中断により発光強度は増加している。活性層の成長温度が高い場合、成長中断期間は短く、逆に成長温度が低い場合には成長中断期間が長いほど効果が大きい。図に示されているように、成長温度が700℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約60分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は、1秒以上10分以下である。また、成長温度が750℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約15分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は、1秒以上5分以下であった。また、成長温度が800℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約5分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は、1秒以上2分以下であった。

【0125】本実施例では、 $\langle 0001 \rangle$ 方向から $\langle 1$

$-100 \rangle$ 方向に $0.15^\circ$ 傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面 $\text{GaIn}$ 基板を使用した例について記述したが、傾斜角が $0.05^\circ$ から $0.2^\circ$ の範囲であれば、他の方向への傾斜でも同様の効果を発揮することを確認した。

【0126】また、本実施例では、活性層の井戸層の層数が3層の例について記述したが、2層、及び4層から10層までの多重量子井戸についての効果は本実施例と同様傾向であり、同様の方法でレーザを作製した場合、障壁層の成長中断を入れて活性層を作製したレーザは、同一電流値に対する発光強度が高く、発光強度に応じて発振を開始するしきい値電流密度が低くなる傾向を示した。

【0127】(実施例12)本実施例では、 $\langle 0001 \rangle$ 方向から $\langle 1-100 \rangle$ 方向に $0.15^\circ$ 傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面 $\text{GaIn}$ 基板を用いて、活性層の障壁層成長後に一定の成長中断時間をおいて成長し、その後、活性層の井戸層成長後にも同様に、一定の成長中断期間を設けて成長した場合の発光ダイオードの電流注入に於ける発光強度と井戸層成長後の成長中断時間との関係を調査した例について報告する。発光ダイオードを形成する各層の成長方法は実施例6に示した方法と同様である。以下、活性層を成長する条件について記述する。

【0128】まず、n型 $\text{GaIn}$ を成長後、 $\text{NH}_3$ を流しながら基板温度を一定の温度になるように調整する。基板温度が安定した時点で、TMG、TMI及び $\text{SiH}_4$ を各々 $10\mu\text{mol}/\text{min}$ 、 $10\mu\text{mol}/\text{min}$ 及び $5\text{nmol}/\text{min}$ 導入し、活性層の障壁層となる $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{N}$ を約5nmの厚さで成長した。その後、TMG、TMI及び $\text{SiH}_4$ の供給を一旦停止し、キャリアガス及び $\text{NH}_3$ ガスを供給したまま一定の成長中断を行う。その後、再びTMG、TMI及び $\text{SiH}_4$ ガスを各々 $10\mu\text{mol}/\text{min}$ 、 $15\mu\text{mol}/\text{min}$ 及び $5\text{nmol}/\text{min}$ 導入し、活性層の井戸層となる $\text{In}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{N}$ を約5nmの厚さで成長した。その後、TMG、TMI及び $\text{SiH}_4$ の供給を一旦停止し、キャリアガス及び $\text{NH}_3$ ガスを供給したまま一定の成長中断を行う。障壁層成長後及び井戸層成長後、各々一定期間の成長中断を介し、各々の層が隣接するように成長する過程を繰り返し、最後に障壁層を成長して実施の形態に記した方法にて $\text{InGaIn}$ の昇華を防止する目的の $\text{AlGaIn}$ 膜を30nm程度成長した。本 $\text{AlGaIn}$ 膜と、活性層が終端する $\text{InGaIn}$ 障壁層の間には、成長中断を設けても構わないし、設けなくても構わない。但し、井戸層の層数が2層以下の場合には、終端する障壁層成長後にも成長中断を設けたほうが、発光素子の電流注入による発光強度が高くなることがわかっている。本実施例では、活性層を形成する井戸層の層数は3層で素子を作製した。また、障壁層成長後の成長中断時間は、



60秒とした。

【0129】この方法で作製した発光ダイオードに20mAの電流を流した際の発光強度を、井戸層成長後の成長中断時間をパラメータとして調査した結果を図19に示す。●は多重量子井戸活性層の成長温度が700℃の時、○は750℃の時、△は800℃の時である。図中、強度400の位置に引いてある波線は、各々の成長温度での成長中断時間が0秒の場合の発光強度であり、丸または三角で示した強度が発光強度の平均値である。

【0130】図16と図19との比較で明らかなように、微傾斜GaN基板に加えて、成長中断を用いることにより、さらに発光強度が増大することがわかる。

【0131】図19に示されているように、井戸層成長後の成長中断による発光強度への影響は成長温度により若干変化するが、いずれも1秒以上の成長中断により発光強度は増加している。活性層の成長温度が高い場合、成長中断時間は短く、逆に成長温度が低い場合、成長中断時間は長い方が効果的である。また、成長温度が700℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約60分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は1秒以上10分以下であり、成長温度が750℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約15分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は1秒以上5分以下であった。

【0132】成長温度が800℃の場合においては、成長中断時間は1秒から約5分程度で効果があり、特に効果が現われる期間は1秒以上2分以下であった。一方、障壁層を成長後、成長中断を行わずに井戸層を成長後のみ成長中断を行った場合には、発光強度への若干の効果はあったものの、図17に示した程の大きな効果は確認できず、最大で3倍程度の発光強度の増加に止まるのみであった。

【0133】以上、実施例を用いて説明したが、本発明は上記本実施例で示した材料、層構造の組み合わせに限らず、GaN活性層/AIGaNクラッド層等の組み合わせで構成されるダブルヘテロ構造および、窒化物系化合物半導体で構成される単一量子井戸および多重量子井戸を活性層として有する半導体レーザー装置においても同様の効果が得られる。中でも量子井戸活性層を用いた場合の効果が顕著であり、特に量子井戸活性層厚よりも小さな平均表面粗さを有する下地層の適用による発光素子の特性改善は顕著である。

【0134】

【発明の効果】本発明により、従来に比べて平均表面粗さおよび結晶品質の向上した窒化物系化合物半導体結晶をエピタキシャル成長することができる。すなわち、<0001>方向から<1-100>方向あるいは<11-20>方向に0.05°から0.2°の傾斜角をつけて鏡面研磨した(0001)面サファイア基板を用いることによって、二次元成長を促進し結晶中の転位を減少

させる。さらに、Inを含有する窒化物系化合物半導体からなる多層膜を活性層とする窒化物系化合物半導体発光素子において、活性層成長後に一定期間の成長中断を設けることにより、発光強度が高い窒化物系化合物半導体発光素子を提供するものである。よって、本発明の手法を用いて作製した発光素子および電子素子は特性および寿命を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】傾斜角を規定されていない基板の表面および三次元成長を示す断面模式図である。

【図2】本発明により<0001>方向からの傾斜角を規定した基板の表面および二次元成長を示す断面模式図である。

【図3】本実施例でしようした結晶成長装置の該略図である。

【図4】窒化物系化合物半導体を用いて作製した発光素子の該略図である。

【図5】活性層近傍の成長温度と各原料の供給量を表した図である。

【図6】基板表面の傾斜角と貫通転移密度及び、平均表面粗さの関係を示した図である。

【図7】実施例3に示すLEDの断面図である。

【図8】実施例4に示すレーザの断面図である。

【図9】サファイア基板表面の傾斜角と発光素子の発光強度の関係を示した図である。

【図10】発光層の成長温度を変えた時の基板傾斜角と発光素子の発光強度の関係を示した図である。

【図11】障壁層成長後の成長中断時間と発光素子の発光強度の関係を示した図である。

【図12】井戸層成長後の成長中断時間と発光素子の発光強度の関係を示した図である。

【図13】キャリアガスの窒素分圧と発光素子の発光強度および発光波長の関係を示した図である。

【図14】成長中断中のNH<sub>3</sub>量と発光素子の発光強度の関係を示した図である。

【図15】GaN基板表面の傾斜角と貫通転位密度及び平均表面粗さの関係を示した図である。

【図16】GaN基板表面の傾斜角と発光素子の発光強度の関係を示した図である。

【図17】発光層の成長温度を変えた時のGaN基板傾斜角と素子の発光強度の関係を示した図である。

【図18】障壁層成長後の成長中断時間と素子の発光強度の関係を示した図である。

【図19】井戸層成長後の成長中断時間と素子の発光強度の関係を示した図である。

【符号の説明】


101…基板  
102…ステップ  
103…成長核  
201…基板




202…ステップ  
 203…成長核  
 401…基板  
 402…バッファ層としてのGa<sub>0.5</sub>N膜  
 403…n型Ga<sub>0.5</sub>N  
 404…n型Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>N膜  
 405…Ga<sub>0.5</sub>N膜  
 406…活性層  
 407…AlGa<sub>0.5</sub>N膜  
 408…p型Ga<sub>0.5</sub>N膜  
 409…p型Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>N膜  
 410…p型Ga<sub>0.5</sub>Nコンタクト層  
 411…絶縁膜  
 412a…p型電極  
 412b…n型電極  
 501…成長中断期間  
 502…障壁層の成長期間  
 503…井戸層の成長期間  
 504…n型Ga<sub>0.5</sub>Nの成長期間  
 505…p型Ga<sub>0.5</sub>Nの成長期間

\*506…昇華防止層の成長期間  
 701…サファイア(0001)基板  
 702…Ga<sub>0.5</sub>Nバッファ層  
 703…n型Ga<sub>0.5</sub>Nコンタクト層  
 704…InGa<sub>0.5</sub>N活性層  
 705…p型AlGa<sub>0.5</sub>N保護層  
 706…p型Ga<sub>0.5</sub>Nコンタクト層  
 707…p型電極  
 708…n型電極  
 10 801…サファイア基板  
 802…Ga<sub>0.5</sub>Nバッファ層  
 803…n型コンタクト層  
 804…n型クラッド層  
 805…活性層  
 806…p型蒸発防止層  
 807…p型クラッド層  
 808…p型コンタクト層  
 809…電流狭窄層  
 810…p型電極  
 \*20 811…n型電極


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】




【図6】




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】




【図11】




【図12】




【図13】




【図14】




【図16】




【図18】




【図15】



【図17】



【図19】



フロントページの続き

(72)発明者 小河 淳

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ  
ャープ株式会社内

(72)発明者 津田 有三

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ  
ャープ株式会社内

(72)発明者 荒木 正浩

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ  
ャープ株式会社内